

Adesivo Epóxi Multiuso 10 minutos

Adesivo epóxi bicomponente desenvolvido para colagens diversas, tanto em utilizações domésticas quanto profissionais. Seu tempo de cura de 10 minutos, garante praticidade e rapidez nas aplicações. Pode ser utilizado na maioria dos materiais como metal, plástico, concreto, cerâmica, pedra, madeira, vidro, entre outros.



Principais usos

Indicado para utilização em colagens diversas, tais como:

- Aeromodelismo.
- Brinquedos.
- Louças.
- Vasos.
- Autopeças.
- Artesanatos.
- Bijuterias.

Características

Característica	Unidade	Resina	Endurecedor
Consistência	-	Líquido Viscoso	Líquido Viscoso
Cor	-	Transparente	Amarelado
Proporção de mistura	g	100:100	
Tempo de cura inicial	minutos	10	
Tempo de cura final	horas	72	

Modo de Aplicação

Abra a bisnaga do componente A (Resina), e separe a quantidade a ser utilizada. Utilize a bandeja plástica contida na embalagem. Adicione a mesma quantidade do componente B (Endurecedor) e misture por aproximadamente 30 segundos, utilizando a espátula contida na embalagem. Aplique na superfície do material a ser colado e mantenha sob pressão por aproximadamente 10 minutos.

Versões disponíveis

Produto	Código	Quantidade por embalagem
Adesivo Epóxi 10 minutos	070183	Display com 12 caixas de 24 g

Estocagem e Validade

O produto pode ser armazenado por até 18 meses a partir de sua data de fabricação, desde que em embalagem fechada, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 25°C. Manter afastado de fontes de calor.

POLIPOX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Estr. Municipal do Bairro Aleluia s/n, km145 Rod Castello Branco (sentido capital) – CEP:18.285-000 Cesário Lange - São Paulo - SP

Fone-fax: (015) 3246-8888 e-mail: adm vendas@polipox.com.br

www.polipox.com.br

Meio ambiente

O produto não deve ser descartado antes de sua cura total. Após curado, o produto se torna inofensivo ao meio ambiente, porém, permanece não biodegradável. Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente. Não reutilize as embalagens.

Precauções

Como todo produto químico, este material deve ser manipulado seguindo as orientações de segurança do trabalho. Utilize óculos e luvas de proteção. Feche as embalagens imediatamente após seu uso.

Descarte de embalagens

Destinar as embalagens vazias para reciclagem. Em caso de sobra de produto, reagir o mesmo aplicando em lugar aberto e arejado para que se forme um filme plástico e inerte.

Considerações finais

As informações acima citadas são concedidas de boa-fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Tal fato não exime o cliente da avaliação e testes de aplicação para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos fogem do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação.

Controle de Versão

Versão do Documento	Data	Observação	Responsável
Inicial	03/2015	Versão Inicial	Fernando
1.0	05/2016	Atualização	J Eduardo