

## Adesivo Epóxi 24 Horas

Adesivo epóxi bicomponente desenvolvido para colagens diversas, tanto em utilizações domésticas quanto profissionais. Possui longo tempo de manuseio, tendo sua cura em 24 horas. Pode ser utilizado na maioria dos materiais como metal, plástico, concreto, cerâmica, pedra, madeira, vidro, entre outros.



### Principais usos

Indicado para utilização em colagens diversas, tais como:

- Aeromodelismo.
- Brinquedos.
- Louças.
- Vasos.
- Autopeças
- Artesanatos.
- Bijuterias.

### Características

Característica	Unidade	Resina	Endurecedor
Consistência	-	Líquido Viscoso	Líquido Viscoso
Cor	-	Transparente	Castanho
Proporção de mistura	g	100:100	
Tempo de trabalho (100 g)	minutos	30	
Tempo de cura inicial	horas	24	
Tempo de cura final	horas	72	

### Modo de Aplicação

Separe a quantidade de resina a ser utilizada, e adicione aproximadamente a mesma quantidade de endurecedor. Misture por cerca de 1 minuto e aplique o adesivo nas peças a serem coladas. Mantenha pressionado por 24 horas.

### Versões disponíveis

Produto	Código	Quantidade por embalagem
Adesivo Epóxi 24 horas	070185	1,540 kg

### Estocagem e Validade

O produto pode ser armazenado por até 18 meses a partir de sua data de fabricação, desde que em embalagem fechada, devendo ser mantido em ambiente seco, limpo, e em temperaturas entre 5°C e 25°C. Manter afastado de fontes de calor.

## Meio ambiente

---

O produto não deve ser descartado antes de sua cura total. Após curado, o produto se torna inofensivo ao meio ambiente, porém, permanece não biodegradável. Descarte em local adequado, conforme regulamentação vigente. Não reutilize as embalagens.

## Precauções

---

Como todo produto químico, este material deve ser manipulado seguindo as orientações de segurança do trabalho. Utilize óculos e luvas de proteção. Feche as embalagens imediatamente após seu uso.

## Descarte de embalagens

---

Destinar as embalagens vazias para reciclagem. Em caso de sobra de produto, reagir o mesmo aplicando em lugar aberto e arejado para que se forme um filme plástico e inerte.

## Considerações finais

---

As informações acima citadas são concedidas de boa-fé sem implicar em qualquer garantia, inclusive no que se refere a direitos de terceiros. Tal fato não exime o cliente da avaliação e testes de aplicação para o uso e processamento desejados. A aplicação, uso e processamento dos produtos fogem do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente. Garantimos, a qualidade dos nossos produtos dentro das nossas condições gerais de venda e dos limites de especificação.

## Controle de Versão

---

Versão do Documento	Data	Observação	Responsável
Inicial	03/2015	Versão Inicial	Fernando
1.0	05/2016	Atualização	J Eduardo